

Maxpren Parede Premium

MAXPREN PAREDEPREMIUM é um revestimento impermeabilizante, de característica elástica e de base acrílica para uso em paredes, contra batidas de chuva.

PROPRIEDADES:

MAXPREN PAREDEPREMIUM proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, mofo e bolores nas paredes.

MAXPREN PAREDEPREMIUM Confere as seguintes vantagens:

- Resistência aos raios U.V.,
- Ótima impermeabilidade e resistência,
- Pode ser utilizado como selador (uma demão), impermeabilizante (duas demãos) e como acabamento final (três demãos).
- **MAXPREN PAREDEPREMIUM** pode receber pigmentação em cores claras através de pigmentos líquidos,
- Fácil aplicação e excelente aderência a substratos cimentícios e fibra cimento.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica, pigmento, cargas minerais e aditivos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Composição	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos
Cor	Branco
Densidade kg/L	1,2 - 1,3
pH	8,0 - 10
Viscosidade (copo Ford n ²) s	15000 - 20000

APLICAÇÃO:

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **MAXPREN PAREDEPREMIUM** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3).

FORMA DE APLICAÇÃO:

- Homogeneizar o produto antes de usar.
- Aplicar **MAXPREN PAREDEPREMIUM** com pincel, rolo de lã, espuma, trincha ou brocha, de 1 a 3 demãos, espalhando o produto de forma uniforme sobre a parede.
- Aplicar a primeira demão de **MAXPREN PAREDEPREMIUM** diluído em no máximo 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílica.
- Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Não sendo recomendado à aplicação de **MAXPREN PAREDEPREMIUM** em tempo chuvoso.

CONSUMO:

- Como selador: 120g/m² = 1 demão = 150m².*
- Como impermeabilizante: 240g/m² = 2 demãos = 75m².*
- Como acabamento: 360g/m² = 3 demãos = 50m².*
- O rendimento pode variar de acordo com o substrato.

REQUISITOS DA NORMA E DESEMPENHO:

REQUISITOS	PARÂMETROS (NBR ABNT 13321) Classe F	MÉTODO DE ENSAIO	MAXPREN PAREDE PREMIUM
Resistência a tração	-	ABNT NBR 16548	1,7 MPa
Alongamento	≥ 100%	ABNT NBR 16548	200%
Resistência a tração após envelhecimento 1000 h	≥ 1,5 MPa	ABNT NBR 16548 ABNT NBR 15380	150%
Alongamento após envelhecimento 1000 h	≥ 75 %	ABNT NBR 16548 ABNT NBR 15380	150%
Resistência de aderência	≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 12171	1,0 MPa
Absorção de água (7 dias)	≤ 15%	ABNT NBR 13321 ANEXO B	14%

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

MAXPREN PAREDEPREMIUM não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente.

Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos.

Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso

de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Galão de 3,6 kg, Balde de 10 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 Kg.